



Wood Lover



IMPREGNANT SEMI-MAT

PROTECTION TRANSPARENTE DU BOIS DÉCORATIVE ET IMPRÉGNANTE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Allie les deux éléments principaux exigés pour le traitement des boiseries : la protection fongicide contre les ennemis du bois et la décoration en teintes naturelles transparentes.
- Facilement applicable sur grandes surfaces (constructions de dimensions non-variables), façades en bois, chalets, clôtures, balustrades, etc.
- Pénètre le bois en profondeur et protège contre la pourriture, les moisissures et le blanchissement.
- Système 2 couches, entretien en 1 couche.
- Convient particulièrement aux boiseries en bois tendre (p.ex. bois clair, pin, cèdre,...).
- Protection transparente des bois extérieurs, fongicide, anti-bleu et résistante aux intempéries.
- Respirant, hydrofuge, fongicide.
- Très imprégnant.
- Filtre UV High-tech.

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

- Brosse plate ou ovale aux fibres naturelles de polyester (Orel) ou mélange polyester – soie de porc.
- Bien homogénéiser le produit avant et en cours d'application.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

SÉCHAGE

- À 20 °C et 65 % H.R. :
- hors poussière : 8h.
- recouvrable : 24 h.

RENDEMENT

± 16 m²/L sur bois raboté.

CONDITIONNEMENTS

0,75 L – 2,5 L.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage au white-spirit.

STOCKAGE

Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.

PRÉCAUTIONS

Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de boissons, aliments et aliments pour bétail. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vomissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Peut provoquer une sensibilité excessive de la peau. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le bois doit être sec, propre et absorbant. Masquer les appareils électriques, les objets en matière plastique, les métaux non-ferreux, les pierres.

Bois neuf :

Nettoyer et dégraisser le support avec un diluant synthétique, poncer et dépolir.

Rénovation :

Peut être appliqué sur toutes les couches de vernis transparents (enlever les couches acryliques). Anciennes couches en bon état : dégraisser, poncer légèrement et dépolir.

Bois traité à la cire :

Éliminer par raclage jusqu'au bois nu.

Traitement des bois de bout :

En cas de contact direct avec l'eau, ces parties doivent être isolées par un système de peinture d'un ton voisin de l'IMPREGNANT SEMI-MAT utilisé.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Av. Albert Einstein 2A
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

SYSTÈME	Traitement curatif : 1 x WOOD SOS - Compléter avec 2 couches d'IMPREGNANT SEMI-MAT. Bois neufs : 2 x IMPREGNANT SEMI-MAT. Pour une protection supplémentaire, prétraiter avec 1 couche de WOOD PROTECTOR ou WOOD SOS. Rénovation : 1 ou 2 couches d'IMPREGNANT SEMI-MAT.
RECOMMANDATIONS	Utiliser toujours l'IMPREGNANT SEMI-MAT incolore avec 2 couches teintées. Certains bois (p.e. le Merbau) ont des exsudations colorées importantes et persistantes. Le traitement à l'IMPREGNANT SEMI-MAT ne peut être mise en cause dans le cas de taches brunes sur les seuils de fenêtres, etc. Elles proviennent d'une absence d'isolation des parties des châssis inaccessibles après montage.
CARACTÉRISTIQUES	Liants : résines alkydes. Pigments : stables à la lumière. Solvant : white-spirit. Point d'éclair : 62 °C. Extrait sec en poids : 61 ± 2%. Viscosité Coupe DIN4 (23 °C) : 20–40 secondes. Densité : 0,90 ± 0,03. Température à l'application : min 5 °C. COV : Valeurs limite en EU pour ce produit (cat.A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Av. Albert Einstein 2A
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84